

湿拌砂浆

参数	湿拌砌筑砂浆 WM	湿拌抹灰砂浆 WP		湿拌地面砂浆 WS	湿拌防水砂浆 WW
		普通抹灰砂浆 G	机喷抹灰砂浆 S		
28d 抗压强度	M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30	M5、M7.5、M10、M15、M20		M15、M20、M25	M15、M20
28d 抗渗压力	--	--		--	P6、P8、P10
稠度	50、70、90	70、90、100	90、100	50	50、70、90
保塑时间	6、8、12、24	6、8、12、24		4、6、8	6、8、12、24
保水率	√	√		√	√
14d 拉伸粘结强度	--	√		--	--

部分干混砂浆

	干混砌筑砂浆 DM		干混抹灰砂浆 DP			干混地面砂浆 DS	干混普通防水砂浆 DW
	普通砌筑砂浆 G	薄层砌筑砂浆 T	普通抹灰砂浆 G	薄层抹灰砂浆 T	机喷抹灰砂浆 S		
28d 抗压强度	M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30	M5、M10	M5、M7.5、M10、M15、M20、	M5、M7.5、M10	M5、M7.5、M10、M15、M20、	M15、M20、M25	M15、M20
28d 抗渗强度	--	--	--			--	P6、P8、P10
保水率	√	--	√			√	√
凝结时间	√	--	√	--	--	√	√
2h 稠度损失率	√	--	√	--	√	√	√
14d 拉伸粘结强度	--	--	√			--	√

其他干混砂浆品种和代号

干混陶瓷砖粘结砂浆		干混界面砂浆		干混聚合物水泥防水砂浆	干混自流平砂浆
室内用 (I)	室外用 (E)	混凝土界面 (C)	加气混凝土界面 (AC)		
I 型				II 型	
DTA		DIT		DWS	DSL
干混耐磨地坪砂浆		干混填缝砂浆		干混饰面砂浆	干混修补砂浆
DFH		DTG		DDR	DRM

注:陶瓷砖粘结砂浆和界面砂浆做“拉伸粘结强度”参数

关于标记: 例

(1) 湿拌砂浆: 代号、型号、强度、抗渗等级、稠度、保塑时间 如: WP-G M10-70-8

(2) 干混砂浆: 代号、型号、主要性能 如: DP-S M10